



CEMENTUKO REVOQUE

· TEXTURA PARA REPELLAR MUROS ·

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN:

El **Cementuko Revoque** es un polvo de granulometría controlada, formulado a base de cemento portland, agregados minerales selectos, aditivos químicos, fibras de alta resistencia que al mezclarse con agua limpia forman una pasta fácil de manejar para revestir con una primer capa muros y superficies

USOS Y APLICACIONES:

El **Cementuko Revoque** es un producto diseñado para ser aplicado como primer capa sobre superficies como; paredes y muros de ladrillo, block, concreto, tabique, tabicón y cualquier elemento constructivo en interiores y exteriores. Además es utilizado para la aplicación sobre techos y plafones.

VENTAJAS:

Recomendado para interiores, exteriores como primer capa o revoque.

Por su trabajabilidad y fácil aplicación es ideal para revestir y repellar muros, paredes y fachadas.

Excelente tiempo abierto (tiempo de trabajabilidad) que le permite al instalador avanzar rápido.

Sustituye al revoque tradicional logrando un ahorro en la construcción con menores tiempos de instalación obteniendo una excelente calidad y durabilidad.

Alto rendimiento, de 2.5 a 3.5 m² sobre block y 3.5 a 5 m² sobre superficies niveladas y sin irregularidades. (el rendimiento puede variar dependiendo de la regularidad de la superficie y los hábitos de instalación del instalador).

Alta adherencia a superficies, ideal para recubrir construcciones en obra negra y elementos de construcción rápida.

Alta dureza.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

1. Limpie la superficie dónde desea aplicar el **Cementuko Revoque** dejándola libre de polvo, aceite, grasas, agentes desmoldantes o cualquier elemento que pudiera evitar la correcta adhesión del producto.

2. Con una llana metálica, cincel o cuchara de albañil retire todo el exceso de mortero que pudiera quedar remanente después de la construcción del muro pared o fachada.

3. Determine la cantidad en metros cuadrados que instalará el **Cementuko Revoque**

4. Humedezca la superficie para regular la absorción de humedad en el muro, pared, fachada, techo o cualquier superficie donde desee instalar el **Cementuko Revoque**.

5. Es recomendable hacer una prueba de aplicación en un área de 1 m² con la finalidad de determinar el acabado de la primer capa.

6. Con la prueba determine el rendimiento que puede lograr en la superficie seleccionada para determinar la cantidad de bultos que requiere la instalación.



MEZCLA Y APLICACIÓN:

1. En un recipiente limpio agregue de 4 a 5 litros de agua limpia.

2. Agregue un bulto de 20 Kg. de **Cementuko Revoque** y mezcle con una cuchara los componentes hasta obtener una pasta homogénea y libre de grumos.

3. Deje reposar la pasta durante 10 minutos y vuelva a mezclar el producto.

4. Aplique la pasta con una llana lisa sobre la superficie con suficiente presión, para lograr un buen contacto, procure cubrir muros, fachadas y techos completos para evitar que se noten las juntas.

5. Aplique un espesor de 3 a 6 mm.

6. Deje secar al tacto para proceder a la siguiente capa.

RECOMENDACIONES:

1. Aplique el producto en temperaturas de 6°C a 40°C.

2. Procure que un mismo instalador o sea el que realice las mezclas para controlar las adiciones de agua y evitar variaciones de tonos entre una mezcla y otra.

3. Curar con agua las superficies instaladas después de 12 horas de haber aplicado el producto.

4. Lávese las manos antes y después de trabajar.

ALMACENAJE:

1. Almacene el producto bajo techo en un lugar seco, ventilado y libre de humedad.

2. El producto puede permanecer almacenado durante 12 meses sin que su empaque sea abierto o dañado.

3. No es un producto flamable, sin embargo su empaque es de papel por lo tanto se recomienda mantenerse alejado de fuentes de calor o fuego.



CEMENTUKO REVOQUE

· TEXTURA PARA REPELLAR MUROS ·

FICHA TÉCNICA

PRECAUCIONES:

1. Evite el contacto con los ojos, si esto ocurre lave con agua corriente durante 15 min. Y consulte al médico.
2. No se deje al alcance de los niños.
3. Este producto contiene cemento portland en su formulación y es alcalino, por lo tanto es recomendable utilizar equipo básico de seguridad como gafas o anteojos, guantes y camisa de algodón de manga larga para evitar el contacto con la piel.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

Apariencia: Polvo fino.

Presentación: Bulto de 20 Kg.

Tiempo de vida de la mezcla: 240 min. Después de su preparación.

Espesor mínimo recomendado: 3 mm.

Espesor máximo recomendado: 10 mm.

Dureza / Resistencia a la compresión: 4.5 N/mm²

Adherencia / Resistencia a la tensión: 0.4 N/mm²

Absorción de humedad: 4% a 6%

Rendimiento: 2 a 5 m² dependiendo de la planaridad de la superficie

(recomendable realizar una prueba en 1 m² del muro para calcular el rendimiento real en el muro a aplicar).

Colores disponibles:

● Gris

*(El desarrollo de un nuevo color o tonalidad se obtiene en 48 hrs. Después de confirmar el pedido y previa verificación y validación del tono o color)

Importante:

La información contenida en esta hoja técnica está basada en nuestra experiencia y tiene un carácter meramente indicativo, cada obra o puesta en aplicación presenta condiciones específicas de trabajo y contempla variables asociadas a la aplicación.

La empresa fabricante y la marca Cementuko Decorativo no se hacen responsables de los daños o pérdidas asociadas a la aplicación de este producto, por lo tanto el usuario asume toda la responsabilidad por riesgos o daños derivados de la aplicación de éste producto.

Garantía:

La responsabilidad de la empresa fabricante de éste producto se limita a la reposición del producto previa revisión por nuestro personal, para lo cual se deberá presentar el comprobante de compra antes de los 30 días de su venta.

